

# FILAMENTO BAMBULAB PLA MARRON COCOA

## 1.75MM 1KG

BAMBULAB-PLA-MARRON-COCOA



### Descripción

El filamento Bambu PLA, el más fácil de usar, ofrece impresiones fluidas desde el primer momento. No requiere configuraciones ni calibraciones complicadas.

El filamento Bambu PLA ofrece una mayor adherencia entre capas, una mayor resistencia al impacto y una durabilidad excepcional en comparación con otros filamentos PLA estándar del mercado.

Además, alcanza una velocidad de impresión de hasta 258 mm/s, reduciendo el tiempo de impresión sin comprometer la calidad. Boquilla de 0.4 mm, ancho de línea de 0.4 mm, altura de capa de 0.2 mm.

### Contenido:

- 1 filamento BAMBULAB PLA MARRON COCOA

### Especificaciones técnicas:

- Diámetro: 1.75 mm
- Peso: 1 kg
- Material: PLA (resistencia a la temperatura 53°)
- Tamaño: 1.75 mm +/- 0.03 mm

AG Electrónica SAPI de CV  
República de El Salvador 20 Piso 2,  
Centro Histórico, Centro, 06000  
Ciudad de México, CDMX  
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó

Alan Gael Garcia Huerta

Revisó

Ing. Kevin Cristian González Santos

Fecha

29/05/2026



## Propiedades:

| Propiedades físicas                            | Datos                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Resistencia (Resistencia al impacto - XY)      | $26.6 \pm 2.8 \text{ kJ/m}^2$ |
| Adhesión de capas (Resistencia al impacto - Z) | $13.8 \pm 0.9 \text{ kJ/m}^2$ |
| Resistencia (Resistencia a la flexión - XY)    | $35 \pm 4 \text{ MPa}$        |
| Rigidez (Módulo de flexión - XY)               | $2580 \pm 220 \text{ MPa}$    |
| Resistencia al calor (HDT, 0,45 MPa)           | $57 \text{ }^{\circ}\text{C}$ |

## Aplicaciones



**AG Electrónica SAPI de CV**  
República de El Salvador 20 Piso 2,  
Centro Histórico, Centro, 06000  
Ciudad de México, CDMX  
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó

Alan Gael Garcia Huerta

Revisó

Ing. Kevin Cristian González Santos

Fecha

29/05/2026

