# RESINA ESUN LAVABLE EN AGUA DURAZNO 500GR

## ESUN-RES-WAW05KG-DUR

**Descripción**

La resina lavable eSUN se puede lavar con agua, ahorrando el paso de la limpieza con alcohol y acortando en gran medida el tiempo de procesamiento. Por lo tanto, la resina lavable con agua puede mejorar la eficiencia de la impresión y ser rentable.La precisión del moldeado es excelente, con alta resolución, la superficie del producto impreso es suave y los detalles de impresión son visibles.

**Características**

- Lavable
- Baja viscosidad
- Alta precisión
- Equilibrio de resistencia, tenacidad y rigidez
- Baja viscosidad, alta tasa de liberación, fácil de imprimir
- 500 gramos

## Especificaciones

| Resina para impresión 3D | Resina lavable con agua |
|---|---|
| Viscosidad (mPa·s) | 110-180 |
| Densidad (g/m$^3$) | 1.10-1.14 |
| Resistencia a la tracción (MPa) | 19-46 |
| Alargamiento de rotura (%) | 17-30 |
| Resistencia a la flexión (MPa) | 15-50 |
| Fuerza de impacto (J/m) | 37-97 |
| Resistencia al desgarro (GPa) | / |
| Temperatura de distorsión de calor (℃) | / |
| Dureza (Shore D) | 74-82 |

## Calificaciones(sobre 10)

| | |
|---|---|
| Fuerza (S) | 6 |
| Dureza (F) | 7 |
| Formación (P) | 8 |
| Presión (S) | 8 |
| Velocidad (A) | 8 |

## Ejemplo

**AG Electrónica SAPI de CV**
República de El Salvador 20 Piso 2,
Centro Histórico, Centro, 06000
Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

| | |
|---|---|
| Realizó | Alan Gael Garcia Huerta |
| Revisó | Ing. Luis Eduardo Dorantes Solis |
| Fecha | 27/03/2026 |