

PLA-HP-ULTRA-BLANCO

ROLLO DE FILAMENTO PLA HP 1.75mm BLANCO PARA IMPRESORA 3D

CREALITY




DESCRIPCIÓN:

Filamento PLA de excelente calidad, fácil de usar, excelente embobinado, sin burbujas, con altos estándares de fabricación.

CARACTERÍSTICAS:

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
Temperatura de impresión:	190-220 °C
Precisión	0.02mm
Dificultad	Fácil de imprimir
Rollo	1 kg 340 mts de longitud.
Resistencia a la tracción:	60 MPa
Tamaño de embalaje:	210 mm x 210 mm x 75 mm



	AG Electrónica SAPI de CV República del Salvador N. 20, 2do Piso. Teléfono: 55 5130 - 7210 http://www.agelectronica.com	Realizó	EVM
		Revisó	ARSL
		Fecha	14/11/2022


ESPECIFICACIONES:


- 3 veces más resistente que el PLA común.
- Anti-aging.
- Alta tenacidad.
- Muy estable.
- No necesita cama caliente.
- Velocidad de impresión más rápida que otros materiales.
- Compatible con impresoras 3D / 1.75 mm.

RESILIENCIA CREANDO ARTE ETERNO

Resistencia mejorada, el estiramiento y la flexión repetidos no se romperán fácilmente, el alargamiento de rotura ha aumentado un 10%.


- Gran elasticidad y alta resistencia a la compresión.
- Baja contracción y alta ductilidad.
- El filamento no se deforma ni siquiera al doblarlo por la mitad.


An infographic titled 'RESILIENCIA CREANDO ARTE ETERNO' (Resilience Creating Eternal Art). It features a large background image of a 3D printed circular lattice structure. Three circular callouts illustrate filament properties: 1) A filament being compressed, with text 'Gran elasticidad y alta resistencia a la compresión.' 2) A filament being stretched, with text 'Baja contracción y alta ductilidad.' 3) A filament being bent, with text 'El filamento no se deforma ni siquiera al doblarlo por la mitad.'

 AG Electrónica ¿Qué vamos a innovar hoy?	Realizó	EVM
	Revisó	ARSL
	Fecha	14/11/2022
AG Electrónica SAPI de CV República del Salvador N. 20, 2do Piso. Teléfono: 55 5130 - 7210 http://www.agelectronica.com		

RECOMENDACIONES:


- Evite exponerlo a la luz solar durante tiempos prolongados.
- Colóquelo en un lugar seco y protéjalo de la humedad.



 AG Electrónica ¿Qué vamos a innovar hoy?	AG Electrónica SAPI de CV República del Salvador N. 20, 2do Piso. Teléfono: 55 5130 - 7210 http://www.agelectronica.com	Realizó	EVM
		Revisó	ARSL
		Fecha	14/11/2022

AUTHORIZATION LETTER

To Whom it may Concern,

We Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd Hereby officially authorizes AG ELECTRONICA SAPI DE CV as one of our distributors in MEXICO. AG ELECTRONICA SAPI DE CV as a Brand agent is entitled to resell all Creality's Printer and related accessories which includes both Ender and CR series through the below channels. And allow to use the Brand of **CREALITY** and  *Ender*

<https://www.agelectronica.com/>

Authorization period : 2023.03.25- 2024.03.24

If you need to verify agency code ,or have any questions about this authorization, pls get contact with agency@creality.com

Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd



2023.03.25