

BOLSA DE PELLETS PLA COLOR BLANCO DE 25kg

PLA-PELLET-BLANCO

CREALITY



Descripción:

Los pellets PLA son usados como materia prima para crear filamento en impresión 3D o en procesos de moldeo por inyección. Están hechos de ácido poliláctico, un material conocido por su biodegradabilidad y compatibilidad con sistemas biológicos.

Especificaciones:

	Unidad	PLA
Resistencia a la tracción	MPa	68
Alargamiento	%	4.0
Resistencia a la flexión	MPa	75
Modulo de flexión	MPa	3500
Resistencia al impacto, IZOD	J/m	55
Temperatura de distorsión de calor	°C	60
Temperatura de fusión	°C	165
Tasa de flujo de fusión	g/10min	3~9
Peso específico	g/cm ³	1.22~1.34
Contracción del molde	%	0.1-0.5

Condiciones de procesamiento:

	Punto de inicio	Rango
Temperatura de fusión	190°C	170 - 215°C
Temperatura de la zona del barril (trasera)	185°C	160 - 215°C
Temperatura de la zona del barril (central y frontera)	185°C	170 - 215°C
Temperatura de procesamiento. Límite	235°C	
Requisitos de presecado	80°C, 4h	



AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2, Centro
Histórico, Centro, 06000 Ciudad de México,
CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó	Francisco Javier Hernández Ramos
Revisó	Ing. Luz Fernanda Domínguez Gómez
Fecha	31/10/2024



AUTHORIZATION LETTER

To Whom it may Concern,

We SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO., LTD Hereby officially authorizes AG ELECTRONICA SAPI DE CV as one of our distributors in MEXICO. AG ELECTRONICA SAPI DE CV as a Brand agent is entitled to resell all Creality's Printer and related accessories which includes both Ender and CR series through the below channels.

And allow to use the Brand of 

<https://www.agelectronica.com/>

Authorization period : 2025.2.13- 2026.2.12

If you need to verify agency code ,or have any questions about this authorization, pls get contact with becky@creality.com

Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd.

